

CHE1545 FLUX SMD GRESOR TK83 ISO 9454-1 50ML

Solutie lichida, flux activ mediu tip 1.1.2/3A ISO9454-1. Este o soluție alcoolică cu adaos de activatori pe baza de rășini organice, temperatura maxima pentru lipit este de 230°C. Conținut solid 24%. Este perfect pentru a fi utilizat la lipirea componentelor electronice. Ambalare: recipient 50 ml.

Domenii de utilizare:

Instalatii de lipire profesionale in electronica

Atentie! *Produs extrem de inflamabil. Iritant pentru ochi, sistemul respirator și piele. Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețeală. Nu lasati la indemana copiilor. A se feri de flacara deschisa - Fumatul interzis. Evitați contactul cu pielea si ochii. In cazul contactului cu ochii, clatiti imediat cu multa apă și să consultati un medic. Nu aruncati ambalajul in foc dupa golire. Nu aruncati ambalajul impreuna cu gunoiul menajer. Predati-l la centrele de colectare special amenajate.*